



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Nazwa produktu	
MASTICAR by DECO COLOR® aerosol line	
Numer artykułu	
27 551	
Dostawca/Producent	
Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska	
Opis produktu	
<p>Środek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia, a także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych nad i pod powierzchnią ziemi.</p> <p>Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowane lakierami podkładowymi.</p>	
Właściwości produktu	
<p>Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji Doskonała przyczepność do podłoża gładkiego, jak i uprzednio zagruntowanego i pomalowanego Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę ochronną Posiada doskonałe właściwości dźwiękochłonne - chroni przed uderzeniami kamieni Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników atmosferycznych(woda, sól) Właściwości wodoszczelne Zastosowano gazy wolne od CFC</p>	
Właściwości fizyczne i chemiczne	
Pojemność	500 ml aerosol
Baza	żywice ropopochodne
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	5-10 min
Nieprzylepny	15-25 min
Twardy/gotowy do pokrycia	6 h
Wydajność	3 m ²
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 80°C
Zawartość LZO	około 70 %
Zawartość substancji trwałych	około 30 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	dobra
Stosowanie podkładów	niezalecane
Możliwość nanoszenia innych powłok	niemożliwe



Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia]. Nie zapominać, że czas schnięcia zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie produktu, poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Środek nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022