

Nazwa Produktu **DECO COLOR® BRAKE CALIPER**

Numer artykułu 25 350; 25 351; 25 352; 25 353.

Dostawca/Producent CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna
Piłsudskiego 59, PL – Skawina, Polska

Numer telefonu +48 12 276 75 45

Numer telefaksu +48 12 276 78 20

Opis produktu

Lakier do zacisków hamulcowych, których pomalowanie nadaje kołom wyjątkowo sportowy charakter. Bardzo popularny przy tuningu optycznym.

Właściwości produktu

Szybki czas schnięcia

Dobre krycie

Duża wydajność

Doskonałe właściwości wypełniające

Antykorozyjny

Odporny na działanie promieniowania UV

Bardzo dobra przyczepność do podłoża

Odporny na działanie czynników mechanicznych

Odporny na działanie czynników atmosferycznych

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność

400 ml

Baza

żywica alkidowa

Kolor

żółty, czerwony, niebieski, czarny

Połysk

połysk

Temperatura stosowania

około 20°C (minimum 20°C)

Czas schnięcia

od 15 do 20 minut

Nieprzylepny

po 30-40 minutach

Twardy

po około 24 godzinach

Wydajność

od 1,25 do 2,0 m²

Wytrzymałość na wysoką temperaturę

do 150°C

Zawartość LZO

około 70 %

Zawartość substancji trwałych

około 30 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (np.600).

Sposób użycia:

Najlepiej malować w temperaturze około 20° C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

