

**Nazwa Produktu**      **DECO COLOR® MEGABAMP**

Numer artykułu      23 545

 Dostawca/Producent      CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna  
 Piłsudskiego 59, PL – Skawina, Polska

Numer telefonu      +48 12 276 75 45

Numer telefaksu      +48 12 276 78 20

**Opis produktu**

Lakier akrylowy do malowania zderzaków z tworzyw sztucznych, który nie narusza pierwotnej struktury.

**Właściwości produktu**

Szybki czas schnięcia

Duża wydajność

Tworzy wyjątkowo twardą powłokę

Odporność na ścieranie

Duża siła krycia

Trwały kolor i wysoki połysk

Posiada odpowiednią lepkość, która pozwala na dobra przyczepność do podłoża.

**Właściwości Fizyczne i Chemiczne**

Pojemność	500 ml
Baza	żywica akrylowa
Kolor	czarny
Połysk	mat
Temperatura stosowania	około 20°C (minimum 10°C)
Czas schnięcia	od 5 do 8 minut
Nieprzylepny	po 15-20 minut
Twardy/gotowy do pokrycia	po 6 godzinach
Wydajność	od 1,25 do 1,75 m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 120°C
Zawartość LZO	około 70 %
Zawartość substancji trwałych	około 30 %

**Stosowanie**

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

**Przygotowanie podłoża**

Przygotowanie podłoża to bardzo istotny czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierowniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlirować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlirować droбноziarnistym papierem ściernym(np.600).

**Sposób użycia:**

Najlepiej malować w temperaturze około 20° C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy. Dla optymalnego rezultatu można zastosować dodatkowo bezbarwny lakier akrylowy marki DECO COLOR® AKRYL CAR LINE

