

Nazwa Produktu **DECO COLOR® PRIMER lakier podkładowy**
Numer artykułu 11 210; 11 220; 11 230.

Dostawca/Producent CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna
Piłsudskiego 59, PL – Skawina, Polska

Numer telefonu +48 12 276 75 45
Numer telefaksu +48 12 276 78 20

Opis produktu

Doskonałe preparaty do gruntowania powierzchni obrabianych i nieobrabianych, drewnianych, meta-łowych, aluminiowych, betonowych, szklanych i kamiennych.

Właściwości produktu

Szybko schnie
Dobrze kryje
Można szlifować na mokro i sucho
Współgra z wszystkimi systemami lakierniczymi.
Duża wydajność
Bardzo dobra przyczepność do podłoża
Bardzo dobre właściwości wypełniające
Odporny na działanie czynników mechanicznych
Odporny na działanie czynników atmosferycznych

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	400 ml
Baza	żywica alkidowa
Kolor	czerwony, szary, biały
Połysk	mat
Temperatura stosowania	około 20°C (minimum 10°C)
Czas schnięcia	od 5 do 10 minut
Nieprzylepny	po 15-20 minutach
Twardy/gotowy do pokrycia	po około 6 godzinach
Wydajność	od 1,25 do 2,0 m ²
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 150°C
Zawartość LZO	około 65 %
Zawartość substancji trwałych	około 35 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotny czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym(np.600).

Sposób użycia:

Najlepiej malować w temperaturze około 20° C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

